



# 检测报告

报告编号: TS20177592

委托方

浙江亦阳新材料有限公司

地址

浙江省海宁市尖山新区金牛路 36 号

报告日期

2017-11-10

杭州希科检测技术有限公司



杭州希科检测技术有限公司

地址: 杭州市滨江区滨安路1180号华业高科技产业园4号楼1层 邮编: 310052 热线电话: 4006-721-723  
电话: +86 571-8720 6535 传真: +86 571-8990 0719 邮箱: test@cirs-group.com 网址: www.cirs-ck.com



## 检测报告

委托方	浙江亦阳新材料有限公司
地址	浙江省海宁市尖山新区金牛路 36 号
样品名称	灯箱布
型号	BW2-510
样品接收日期	2017-11-02
测试周期	2017-11-02~ 2017-11-10
测试要求	依据委托方要求, 对所提交样品进行以下测试。

测试项目	测试结果
铅, 镉, 汞, 六价铬含量	见测试结果
邻苯二甲酸盐含量	见测试结果
阻燃剂含量	见测试结果

编制:

徐夏冰

审核:

苏桢桢

批准:

厉昌海

徐夏冰

苏桢桢

厉昌海



测试部件:

序号	样品送检编号	测试部件
001	TS20177592001	灯箱布

样品照片:



TS20177592001



**铅, 镉, 汞, 六价铬含量**

测试方法: 铅, 镉: IEC 62321-5:2013; 汞: IEC 62321-4:2013; 六价铬: IEC 62321-7-2: 2017, 7.2;

测试项目	检出限	单位	测试结果
			001
铅 (Pb)	5	mg/kg	N.D.
汞 (Hg)	5	mg/kg	N.D.
六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	10	mg/kg	N.D.
镉 (Cd)	5	mg/kg	N.D.

备注:

1. N.D. = 未检出 (<检出限).

**邻苯二甲酸盐含量**

测试方法: EPA 3550C:2007; EPA 8270D:2014

测试项目	CAS 号	检出限	单位	测试结果
				001
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	84-74-2	10	mg/kg	N.D.
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP)	117-81-7	10	mg/kg	794
邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	85-68-7	10	mg/kg	N.D.
邻苯二甲酸二异壬酯 (DINP)	28553-12-0	50	mg/kg	170000
邻苯二甲酸二异癸酯 (DIDP)	26761-40-0	50	mg/kg	N.D.
邻苯二甲酸正二己酯 (DnHP)	84-75-3	10	mg/kg	N.D.

备注:

1. N.D. = 未检出 (<检出限)



## 阻燃剂含量

测试方法: SCCP, HBCDD: CIRS-TC-SVHC001; 多溴联苯, 多溴联苯醚: IEC 62321-6:2015;  
其他: Inhouse method

测试项目	检出限	单位	测试结果
			001
短链氯化石蜡 (C10-13) (SCCP)	100	mg/kg	N.D.
磷酸三(β-氯乙基)酯 (TCEP)	10	mg/kg	N.D.
磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯 (TDCPP)	10	mg/kg	N.D.
三(2,3-二溴丙基)磷酸酯 (TRIS)	10	mg/kg	N.D.
八溴二苯醚 (octa BDE)	10	mg/kg	N.D.
十溴联苯醚 (DecaBDE)	10	mg/kg	N.D.
六溴环十二烷 (HBCDD)	10	mg/kg	N.D.
多溴联苯(PBBs)	25	mg/kg	N.D.
多溴联苯醚(PBDEs)	25	mg/kg	N.D.

备注:

1. N.D. = 未检出 (<检出限)

## 声明:

- 一、本报告无批准人签名无效; 本报告涂改无效。
- 二、报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 三、未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告。
- 四、未经同意本报告不得用于广告、商业宣传等商业行为。
- 五、由委托方送检的样品, 本报告只对来样负责。
- 六、委托方若对本报告有异议, 请于收到本报告五个工作日内向本公司提出。
- 七、本公司承诺对委托方的商业信息、技术文件、检测报告等有保密的义务。
- 八、本公司不负责对客户提供的样品信息的真实性进行证实。
- 九、未加盖资质章的报告仅供客户质量控制使用。

\*\*\*报告结束\*\*\*